

ALUMINIJUM OKSID – Bijela glinica

Bijela glinica je nisko kalcinisana glinica sa povećanom bjelinom koja se primjenjuje u različitim nemetalurškim programima.

Tehnički podaci

Karakteristike	Hemijske karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Al ₂ O ₃	%	98,8 – 99,0	98,7
SiO ₂	%	0,005 – 0,010	0,015 max
Fe ₂ O ₃	%	0,008 – 0,012	0,018 max
Na ₂ O	%	0,25 – 0,40	0,45 max
CaO	%	0,018 – 0,025	0,030 max
P ₂ O ₅	%	0,0002 – 0,0005	0,0009 max
TiO ₂	%	0,0020 – 0,0027	0,003 max
ZnO	%	0,017 – 0,025	0,020 max
Karakteristike	Fizičke karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Specifična površina BET	m ² /g	70 - 90	65 min
Nasipna težina	kg/m ³	950 - 1000	1050 max
Gubitak žarenja (300-1000°C)	%	0,6 – 1,0	1,2 max
Sadržaj vlage (0–300°C)	%	0,6 – 2,0	2,5 max
Nasipni ugao	°	32 - 34	35 max
Srednji prečnik čestice D50	μm	40– 55	60 max
> 45 mikrona	%	40 - 50	55 max

Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima Nova Alumine doo Zvornik.

Primjena: Može se koristiti u nemetalurškom programu, za mnoge primjene kao što su podni premazi, abrazivno pjeskarenje, brušenje, matiranje, čišćenje, uklanjanje rđe itd.

Pakovanje:

Nudimo različite vrste pakovanja u zavisnosti od vaših proizvodnih potreba:

Vrsta pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)		Male vreće (kg)	
Logistička jedinica	Silos kamion	Po paleti	Velike vreće – različite vrste	Po paleti	Male vreće – različite vrste
Masa po logističkoj jedinici	25	1000, 1200		1000	15, 20, 25

Specifična vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.

Logistika

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja. Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

Druga vrsta isporuke na zahtjev.