

## ALUMINIJUM HIDROKSID – SUVI HydrAl 100 P

ATH se dobija kao rezultat razlaganja aluminatnog rastvora u toku Bayerovog procesa proizvodnje glinice i ima širok spektar primjene u različitim industrijama zbog svoje svestranosti.

### Tehnički podaci

Karakteristike	Hemijske karakteristike		
	jedinica	Tipična vrijednost	Garantovana vrijednost
Al(OH) <sub>3</sub>	%	99,5 – 99,8	99,5 min
SiO <sub>2</sub>	%	0,003 – 0,007	0,009 max
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,006 – 0,010	0,02 max
Na <sub>2</sub> O	%	0,08 – 0,10	0,12 max
CaO	%	0,012 – 0,016	0,10 max
C	%	0,02 - 0,05	0,1 max
Karakteristike	Fizičke karakteristike		
	jedinica	Tipične vrijednosti	Garantovana vrijednost
Sadržaj vlage (105° C)	%	0,03 – 0,1	0,2 max
Gubitak žarenjem (1000° C)	%	34,5 – 35	35,0 max
D50	µm	95 - 120	95 min
< 20 mikrona	%	1 – 3	3 max
< 40 mikrona	%	2 - 6	6 max
< 60 mikrona	%	5 - 15	15 max
< 80 mikrona	%	15 - 35	25 max
< 105 mikrona	%	35 - 60	60 max
< 149 mikrona	%	60 - 90	75 min
< 312 mikrona	%	100	100 min

Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima kompanije Nova Alumina doo Zvornik.

### Primjena

Za proizvodnju aluminijских soli, keramičku industriju, vatrostalne materijale, industriju cementa, industriju stakla, punila u različitim oblastima itd.

### Pakovanje

Nudimo različite vrste pakovanja, u zavisnosti od vaših potreba:

Vrste pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)		Male vreće(kg)	
Logističke jedinice	Silos kamion	Po paleti	Velike vreće-različite vrste	Po paleti	Male vreće-različite vrste
Masa po logističkoj jedinici	25	1000, 1200		1000	25

Specifična vrsta pakovanja se mogu ponuditi na zahtjev.

### Logistika

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja.

Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

Druga vrsta isporuke na zahtjev.