

## ALUMINIJUM OKSID WFAL Topljena glinica - Korund

Bijela topljena glinica je bijeli korund koji ima visoku tvrdoću, otpornost na visoke temperature, hemijsku stabilnost i čistoću. Ova izvrsna svojstva materijala čine bijelu topljenu glinicu sve više korištenom u industrijskoj proizvodnji danas.

### Tehnički podaci

Properties	Hemijske karakteristike		
	unit	Tipične vrijednosti	Garantovane vrijednosti
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	99,5 – 99,8	99,2 min
SiO <sub>2</sub>	%	0,015 – 0,020	0,030 max
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	0,021 – 0,030	0,040 max
Na <sub>2</sub> O	%	0,1 – 0,15	0,2 max
CaO	%	0,015 – 0,022	0,030 max
MgO	%	0,008 – 0,02	0,030 max
TiO <sub>2</sub>	%	0,0020 – 0,0027	0,003 max
ZnO	%	0,008 – 0,012	0,015 max

Navedene vrijednosti su određene mjernim metodama i instrumentima Nove Alumine doo Zvornik.

**Primjena:** Sirovine za abrazivne proizvode i proizvode za poliranje, u industriji keramičkih brusnih i brušenih ploča, aluminijumske keramičke membrane, aluminijumske pjenaste keramike, industrija poluprovodnika, proizvodnja tvrdih legura, industrija livenja, kompozitnih materijala itd.

### Pakovanje:

Nudimo različite vrste pakovanja u zavisnosti od vaših proizvodnih potreba:

Vrsta pakovanja	Rinfuza (t)	Velike vreće (kg)	
Logistička jedinica	Kamion	Po paleti	Big bags - different types
Masa po logističkoj jedinici	24	1000	

Specific type of packaging can be offered on demand.

### Logistika

Kako bismo zadovoljili vaše zahtjeve u pogledu isporuke, nudimo različita logistička rešenja. Naša osnovna ponuda u pogledu TRANSPORTA je:

Vrsta prevoza	Drumski transport	Željeznički transport
Pakovanje	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.	U rinfuzi ili u vrećama na paleti.

Druga vrsta isporuke na zahtjev.